

Skamol Lime Mortar

	Wartość	Jednostka
Proporcje mieszanki		
Wapno hydratyzowane	35	kg
Wapno hydrauliczne (NHL)	65	kg
Piasek kwarcowy	499	kg
Lateks naturalny	<1	%
Właściwości		
Zawartość chlorków	< 0,1	%
Przewodność cieplna (wartość tabelaryczna)	0,90	W/mK
Odporność na cykle zamrażania i odmrażania	MX1 do MX4	
Informacje ogólne		
Wielkość worka	20	kg
Zużycie, 7 mm (na worek)	2,5	m ²
Okres ważności	24	miesiące
Temperatura wylewania	+5 do +25	°C
Czas otwarcia w temperaturze +20°C	60	minut
Dodatek wody (na worek)	4,5	l
Klasyfikacja reakcji na ogień (EN 13501-1 + A1)	Klasa A1	
Numer taryfy HS (Zharmonizowany system opisu i kodowania towarów)	3824.50.90	
Kolor	Złamana biel	



Przedstawione dane są średnimi wynikami testów przeprowadzonych zgodnie ze standardowymi procedurami i podlegają wahaniom. Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej są przekazywane w dobrej wierze w ramach pomocy technicznej i mogą ulegać zmianie bez powiadomienia. Zastrzegamy prawo do pomyłek i błędów w druku. Numer referencyjny 8.12.2023

Skamol Eastern Europe

ul. Innowacyjna 5, 41-200 Sosnowiec, Polska
Tel.: +48 32 793 70 29

www.skamol.com

